



Folien, Planen, Netze und mehr

www.folien-bernhardt.de

Otto-Hahn-Str. 66
63303 Dreieich

Tel. 06103/35057
Fax 06103/36474

Gewächshausfolie schwer entflammbar -Datenblatt-

- Zertifiziert gem. DIN 4102 und EN 13501-1 +A1



Produktbeschreibung	UV-Garantie, ca. 4 Jahre á 110kly pro Jahr in Mitteleuropa			
Farbe	transparent			
Dicke	200 my			
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD >20 MPa	TD >20MPa	
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD ca. 500%	TD ca. 500%	
Kugelfallwert	ISO 7765-1 (A)	Falz: >450	Fläche:>650cN	
Total Transmission	EN 2155-5	ca. 88-90% (400-700nm)		
Anteil diff. Licht	EN 2155-9	ca. 50% (PAR)		
UV-Durchlässigkeit	(300 - 390nm)	<20%		
IR-Effektivität	8.9 EN 13206, 2001-07	>70%		
Breiten (m)	8,00	10,00	12,00	
	(4-fach gefaltet)			
Längen (m)	Wunschlänge			

Obleich die Daten nach besten Wissen und Gewissen richtig und verlässlich sind, obliegt die Prüfung der Anwendung dem Benutzer. Fa.Bernhardt übernimmt keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit dem Gebrauch der angegebenen Daten. Ansonsten gelten unsere technischen und kaufmännischen Lieferbedingungen. Stand 01/2011